



Version :
01
03/2017

CS WET ON WET PLUS

Apprêt acrylique bi-composant Mouillé sur Mouillé

DESCRIPTION

Le nouvel apprêt acrylique bi-composant WET ON WET PLUS est un apprêt universel, doté d'une forte capacité de remplissage, qui présente, grâce à ses nouveaux agents de charge, de meilleures propriétés d'isolation.

Facile d'utilisation, tendu parfait.

L'apprêt WET ON WET PLUS constitue une excellente base pour peinture, une fois poncé à sec ou à l'eau.

Les pigments anticorrosion contenus dans cet apprêt lui confèrent d'excellentes propriétés anticorrosion sur métal nu.

Il peut être poncé aussi bien à sec qu'à l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

L'apprêt bi-composant WET ON WET PLUS est idéal pour le remplissage de pièces neuves. Il s'applique sans ponçage préalable sur des supports à revêtement cataphorique.



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Couleur apprêt :	gris
Couleur durcisseur :	incolore
Teneur VOC :	2004/42/II B(c)(540) < 540 g/l
Durée de conservation :	12 mois à 20°C, dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais
Poids spécifique :	1.45 g/cm ³ (apprêt) 1 g/cm ³ (durcisseur)
Point éclair :	>23°C
Rendement :	10-11 m ² /l (pour une couche de 30 µm)

MISE EN ŒUVRE

Support :





Le support doit être sec, propre, exempt de trace graisseuse, maté et débarrassé de toute impureté.

Pour un support en aluminium ou tôle galvanisée, il est recommandé de pulvériser du Wash Primer.

L'apprêt WET ON WET PLUS adhère parfaitement sur l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé zingué, le fer et également sur la plupart des matières plastique utilisées dans le secteur automobile et sur le stratifié polyester.

Excellente adhérence également sur des peintures d'origine poncées.

NB : il n'est pas recommandé de travailler avec ce produit en-dessous de 18°C !

DOSAGE			
	2K Wet on Wet Plus 2K – apprêt	En volume	
	2K Wet on Wet Plus – durcisseur diluant (facultatif)	6 parts 1 part Jusqu'à 10 %	
VISCOSITE DE JET			
	DIN 4mm à 20°C	20 - 23 sec. sans diluant 18 - 20 sec. avec diluant	
APPLICATION			
		Mouillé sur mouillé	Apprêt ponçable
	Buse de pulvérisation	Buse: 1,2 - 1,3 mm Pression de pulvérisation: merci de respecter les instructions du fabricant du pistolet	Buse: 1,3 - 1,6 mm Pression de pulvérisation: merci de respecter les instructions du fabricant du pistolet
	Nombre de passes	Appliquer 1 couche d'épaisseur normale	Appliquer 2 couches d'épaisseur normale
	Epaisseur film sec	Après séchage, l'épaisseur du film sec pour 1 couche fait 30 µm	Après séchage, l'épaisseur du film sec pour 2 couches fait 60 - 90 µm
	Durée de vie en pot	Env. 60 minutes à 20°C	Env. 60 minutes à 20°C
	Temps de séchage	Attendre 15 - 20 minutes de séchage avant d'appliquer la peinture (à + 20°C). Au bout de 20 - 25 minutes, il est encore possible de faire quelques éventuelles rectifications avec P600 (à sec), ou P800 - P1000 (à l'eau) La peinture peut être appliquée dans les 3 jours sans matage préalable de la surface	Respecter un temps de séchage de 5-7 minutes (à 20°C) avant d'appliquer la 2nde couche (jusqu'à ce que la 1ère soit mate) Le séchage complet des 2 couches est obtenu au bout de 3-4 heures à 20°C ou de 20 minutes à 60°C (avec durcisseur standard)
	Conditions d'application	Température > 15°C Humidité relative de l'air jusqu'à 75%	Température > 15°C Humidité relative de l'air jusqu'à 75%

WEITERVERARBEITUNG			
		Mouillé sur Mouillé	Apprêt à poncer
	Séchage	Durcisseur standard 15 - 20 minutes à 20°C	Durcisseur standard 3 - 4 heures à 20°C 20 minutes à 60°C
		-	Moyennes et courtes ondes 12 - 15 minutes
	Séchage aux infrarouges	-	Moyennes et courtes ondes 12 - 15 minutes
	Ponceuse	-	Ponçage à sec P400 - P500 Ponçage à l'eau P800 - P1200
	Ponçage manuel	-	Ponçage à sec P400 - P500 Ponçage à l'eau P800 - P1200

Revêtement:

Peut-être revêtu de toute peinture de base standard disponible sur le marché, peinture à l'eau, peinture uni ou vernis

Conseils :

Il est fortement conseillé de travailler dans la même gamme de produits. Il n'est pas exclus que l'utilisation de diluants ou durcisseurs d'autres provenances puissent entraîner des problèmes de séchage ou d'adhérence.

UTILISATION – SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal.

En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une

grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE