

## :: Lackiergrundierung

Préparation de Fond spray

### DESCRIPTION

Préparation de fond Spray est une sous-couche nitro-combi avec de bonnes propriétés antirouille, à séchage rapide et résistant aux intempéries.

### DOMAINES D'APPLICATION

Préparation d'adhérence et de fond pour tous les travaux de peinture automobile.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : gris

Teneur en matière sèche : 18 %

Epaisseur de couche recommandée : 75 µm mouillé - 35 µm sec

Rendement théorique : 400 ml = 1 à 2 m<sup>2</sup>

Temps de séchage (20°C) : env. 30 minutes

Ponçable (20°C) : env. 2,5 heures

Recouvrable (20°C) : env. 10 minutes

Durci (20°C) : 2 à 3 heures

### MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et exemptes de graisse.

Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 2 à 3 minutes avant utilisation.

Respecter une distance de pulvérisation d'env. 25 à 30 cm. Application en couches fines et croisées.

### TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE :

Préparation de fond doit être recouverte d'un apprêt bicomposant.



03/2021

## PRÉCAUTIONS

Récipient sous pression ! Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

## UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE  
Rue du Pré Didier  
Z.I. le Fontanil-Cornillon  
38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38  
Télécopie : 04 76 56 14 49  
E-Mail : [info1@soloplast.fr](mailto:info1@soloplast.fr)  
Internet : [www.soloplast.fr](http://www.soloplast.fr)



03/2021