

:: Mount Tape

Double-face

DESCRIPTION

Mount Tape est un ruban mousse double face pour fixations antivibrations avec une exceptionnelle stabilité au cisaillement et résistance aux contraintes élevées, aux rayons UV, plastifiants ainsi qu'aux températures basses et élevées.

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban de masquage très performant pour baguettes, monogrammes, emblèmes, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière collante : colle acrylique réticulée résistante

Film protecteur : polyéthylène de faible densité (LDPE)

Support : mousse polyéthylène

Epaisseur totale : 0,95 mm

Résistance au pelage sur acier 180° : 1200 GF/cm

Effort de traction : 65 N/cm²

Résistance à la déchirure : 3,1 kg/10mm

Allongement à la rupture : 610 %

Température d'utilisation : de -20°C à +120°C

Résistance aux solvants : bonne

Résistance aux UV : très bonne

Résistance à l'humidité : bonne

Dimensions :

Longueur rouleau : 10 m

Largeurs : 9, 12, 19 et 25 mm

Autre dim. : 50 mm x 5 m

MISE EN OEUVRE

La température de mise en oeuvre se situe entre +15°C et +30°C.

La surface doit être propre et exempte de graisse. Eviter le contact avec les surfaces collantes sinon le pouvoir adhésif sera altéré. Pour garantir un pouvoir adhésif le plus élevé possible, il est important que la première pression soit exercée avec un maximum de force. Son adhésivité maximale sera atteinte après un temps de prise de 24 heures à une température de +23°C.

PRÉCAUTIONS

Ne stocker Mount Tape que dans des endroits propres, bien ventilés et à l'abri de l'humidité. La température de stockage doit se situer entre +10°C et +30°C. Une durée de conservation d'au moins 1 an est garantie dans ces conditions de stockage.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur.



03/2021

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr

Internet : www.soloplast.fr