

Multi Green Plus 1.0 Super Light

Mastic polyester multifonction vert

V04-06.2022

DESCRIPTION

Le Multi Green 1.0 est un mastic polyester très léger de toute nouvelle génération.

Fabriqué à partir de matériaux de toute dernière génération

Très léger

Thixotrope

Très facile à appliquer

Masse non poreuse

Gain de temps dans le séchage d'environ 20%

Parfaite ponçabilité dès le grain P150

Surface très sèche

Jusqu'à 30% de plus de rendement par rapport aux autres mastics

Adhère sur tôle galvanisée

Adhère sur les surfaces en aluminium et acier

Adhère sur le bois

Adhère sur le stratifié



04-06.2022

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le masticage d'irrégularités et de bosse sur les carrosseries (camions, automobiles et véhicules sur rails).

Utilisation comme mastic de remplissage et de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES:

- **Visocité de fabrication** à 20 °C: pâteux
- **Teneur VOC:** 2004/42/II B (b) (250) < 220g/l
- **Coloris:** vert

MISE EN OEUVRE

SUPPORT:

Le support doit être propre, sec et dépourvu de toute trace de graisse. Pour obtenir une bonne adhérence sur tous les supports, ceux-ci doivent être grossièrement poncés.

DOSAGE :

Ajoût de 2-3% en poids de durcisseur.

Eviter tout surdosage de durcisseur, qui pourrait entraîner une remontée de peroxyde et une modification de couleur de la peinture.

R

DUREE DE VIE EN POT :

Multi Green Plus 1.0 Super light : 3-4 minutes à une température ambiante de 20°C.

TEMPERATURE DE REACTION : 5°C minimum

FICHE TECHNIQUE



APPLICATION:

Masticage

TEMP S DE SECHAGE:

Séchage à l'air ambiant à 20°C : 12 minutes

PONCABILITE:

Fonction du temps de séchage indiqué :

En tant que mastic de remplissage:

Pré-ponçage à sec avec P120 – P180

Ponçage à sec avec P240 - P 320

En tant que mastic de finition:

Pré-ponçage à sec avec P150 - P180

Ponçage à sec avec P240 – P320

BASE POUR :

Le Multi Green Plus 1.0 Super light peut servir de base pour les produits Carsystem suivants :

- Elastic green, Elastic weiss ou Elastic beige, ou tous les mastics acryliques bi-composant disponibles sur le marché.

STOCKAGE:

Env. 6 - 8 mois à 18 - 20° C dans son conditionnement d'origine fermé.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
DE 25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of
VOSSCHEMIE

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE