

:: Silver Tape

Ruban Adhésif tissé

DESCRIPTION

Silver Tape est une bande adhésive tissée, avec un pouvoir de collage très important. Résiste très bien au froid et au chaud.

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban de réparation universel pour masquage et rebouchage de trous, réparations et protection d'angles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(valeurs moyennes)

Support : Tissu en coton-polyester revêtu de LDPE

Résistance à la traction : 15 kg / 25 mm

Allongement : 12 %

Résistance sur l'acier : 1000 g / 25 mm

Résistance à la température : -15°C à +50°C

Résistance à la température en pointe : 80°C / 3 heures

Dimensions :

Longueur rouleau standard : 50 m

Largeur : 50 mm

MISE EN OEUVRE

Température de mise en œuvre : entre 0°C et 35°C.

La surface doit être propre et exempte de graisse. Eviter à tout prix de toucher la surface collante sinon elle perdra une partie de ses propriétés adhésives. Pour un meilleur pouvoir adhésif il est important que la première pression soit exercée avec



03/2021

un maximum de force. Son adhésivité maximale sera atteinte après un temps de prise de 24 heures à une température de +23°C.

ELIMINATION

Stockage uniquement dans des endroits propres, à l'abri de l'humidité et bien aérés à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, sa conservation est garantie pendant au moins 6 mois.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE



03/2021

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr

Internet : www.soloplast.fr