

1K NC Filler

Nitrocellulose - Füller

::: BESCHREIBUNG

- Nitrocellulose Füller
- 1K Füller zum Aufziehen
- Farbe: hellgrau

::: EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Unebenheiten, Kratzern & Steinschlägen

::: VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Multihaftung

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Lieferviskosität bei 20 °C: pastös
 VOC-Gehalt: 2004/42/IIB (c) (540) < 540g/l
 Dichte bei 20 °C: ca. 1,67 - 1,69 g/cm³
 Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20 °C im geschlossenen Originalgebinde

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
√	√	√	√	X	√	√

1K NC Filler

Nitrocellulose - Füller

:: VERARBEITUNG

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

Auftrag

Spachteln, in sehr dünnen Schichten
Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten 15 - 30 Minuten

Schichtdicke

Die Gesamtschichtdicke sollte 70 - 80 µm nicht überschreiten.

Trockenzeit

30 - 40 Minuten je nach Schichtdicke, bei +20 °C Raumtemperatur

Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebene Trockenzeit.

Handschliff - Trocken mit P240 - P400
Maschinenschliff - Trocken mit P240 - P400

Überarbeitung

Der 1K NC Filler kann mit allen gängigen Materialien auf Polyester- oder Acrylbasis überarbeitet werden.

Lagerung

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt flüchtige Lösemittel enthält. Tube stets gut verschlossen in einer trockenen, kühlen Umgebung lagern.
Vermeiden Sie hohe Temperaturen während der Verarbeitung oder Lagerung.

1K NC Filler

Nitrocellulose - Füller

V01
11/2021

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE