

C-Wax C-80

Hochglanzversiegelung

::: BESCHREIBUNG

- Hochglanzversiegelung auf Wasserbasis

::: EINSATZGEBIET

- Versiegelung von Lackoberflächen
- Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen, Fingerabdrücken und leichten, mechanischen Beschädigungen
- Optimal als Montageschutz in der Industrie oder in Autohäusern
- Händisch und maschinell zu verarbeiten

::: VORTEILE

- Sehr gute Beständigkeit gegenüber alkalischen Reinigern und Umwelteinflüssen
- Extrem glatte Oberfläche
- Langanhaltender Schutz
- Billanter Tiefenglanz
- Sehr schnelle und einfache Handhabung

::: ANWENDUNGSHINWEIS

- Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Wax Puck

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch
Gebindegröße:	500 g
Zubehör:	Mikrofasertuch, Wax Puck
pH-Wert bei 20 °C:	7,2
Dichte bei 20 °C:	0,99 g/cm ³
Lagerstabilität bei 20 °C:	24 Monate im geschlossenen Originalgebinde

C-Wax C-80

Hochglanzversiegelung

V01
11/2021

:: ANWENDUNGSTEXT

Bei Lacken mit Gebrauchsspuren empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer unseren Schleif- oder Polierpasten. Vor dem Auftragen des C-Wax C-80 sollte die Oberfläche nicht wärmer als 30°C sowie trocken und staubfrei sein. Die manuelle Verarbeitung erfolgt idealerweise mit unserem Wax Puck, wobei der Auftrag mit leicht kreisenden Bewegungen erfolgen sollte. Bei der maschinellen Verarbeitung mit Poliermaschinen empfehlen wir, das C-Wax C-80 mit einem weichen Schwamm aufzutragen. Nach 3 – 5 min. Ablüft- bzw. Benetzungszeit, können die Versiegelungsrückstände einfach mit einem Mikrofaser Tuch abgewischt werden. Durch die spezielle Rezeptur bleiben die Rückstände des C-Wax C-80 auch noch nach längerer Ablüftzeit mühelos abwischbar. Vor Gebrauch gut schütteln.

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE