

Elastic beige

Polyester-Feinspachtel beige

V06
08/2026

Beschreibung

- Speziell für den Autolackierer entwickelter und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werdender 2K-Polyesterspachtel

Einsatzgebiet

- Zum Verfüllen von Poren im Füll- und Basisspachtelbereich
- Zum Ausbessern von kleinen Kratzern und Lackschäden

Vorteile

- Hoher Qualitätsstandard
- Optimaler Werkstoff für den Autolackierer
- Bildet eine sehr feine, porenfreie Oberfläche

Produktangaben

Materialdaten

Lieferviskosität bei 20 °C: pastös

VOC-Gehalt: 2004/42/II B (b) (250) <250g/l

Farbton: beige

Verarbeitung

Untergrund:

- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Dosierung:

- Zugabe von 2-3 Gew% Härterpaste

Topfzeit:

- Elastic beige: 3-4 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur

Reaktionstemperatur:

- mindestens +5°C

Auftrag:

- Spachteln

Trockenzeit:

- Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 15 - 20 Min

Schleifbarkeit:

- Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Als Füllspachtel

Vorschliiff - Trocken mit P80 - P120

Nachschliiff - Trocken mit P120 - P 240

Als Feinspachtel

Vorschliiff - Trocken mit P120 - P180

Nachschliiff - Trocken mit P180 - P240

Überarbeitung:

- Der Feinspachtel kann mit CS Spray überarbeitet werden

Lagerung:

- ca. 12 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde. Für Gebindegrößen ab 3 kg gelten eingeschränkte Haltbarkeiten.

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
✓	X	X	✓	X	✓	✓

Elastic beige

Polyester-Feinspachtel beige

V06

08/2026



Lager- und Liefer- bedingungen

Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Lager- u. Transporttemperatur darf nicht unter +5°C liegen.



Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE