

:: Faser

Polyester-Faserspachtel

CHARAKTERISTIK

Spezial Faserspachtel

- weniger Fasern
- mehr Harz
- hochviskos
- leichter zu laminieren
- einfacher zu verarbeiten
- zur Reparatur kleiner Roststellen
- nur für Stahluntergründe und GFK
- Haftung auf metallischen Untergründen

EINSATZGEBIET

Zur Reparatur von GFK geeignet, zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zum ersten Auftrag bei der Reparatur von kleineren Roststellen.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

- Lieferviskosität bei 20°C: hochviskos
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) < 250 g/l
- Farbton: bräunlich - transparent

VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Dosierung:

Zugabe von 2-3 Gew. % Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

Topfzeit: Bei + 20°C Raumtemperatur, 4 - 5 Minuten.

Reaktionstemperatur:

mindestens +5°C

Auftrag:

Spachteln

Trockenzeit:

Lufttrocknung bei + 20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Minuten

Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Als Füllspachtel

Vorschliff - Trocken mit P80 - P120

Nachschliff - Trocken mit P120 - P240

Überarbeitung:

Der Faserspachtel kann mit folgenden Carsystem Produkten überarbeitet werden:

- alle Multi-Spachtel, alle nicht Multi-Spachtel, Elastic green, weiß oder beige, Spray und Spray Plus

Lagerung:

ca. 12 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde.

Für Gebindegrößen ab 3 kg gelten eingeschränkte Haltbarkeiten.



09/2026

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE