

## :: Faser

Polyester-Faserspachtel

### **CHARAKTERISTIK**

Spezial Faserspachtel

- weniger Fasern
- mehr Harz
- hochviskos
- leichter zu laminieren
- einfacher zu verarbeiten
- zur Reparatur kleiner Roststellen
- nur für Stahluntergründe und GFK
- Haftung auf metallischen Untergründen

### **EINSATZGEBIET**

Zur Reparatur von GFK geeignet, zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zum ersten Auftrag bei der Reparatur von kleineren Roststellen.

### **PRODUKTANGABEN**

#### **MATERIALDATEN:**

- Lieferviskosität bei 20°C: hochviskos
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIIB (b) (250) < 250 g/l
- Farbton: bräunlich - transparent

### **VERARBEITUNG**

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

**Dosierung:**  
Zugabe von 2-3 Gew. % Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

**Topfzeit:** Bei + 20°C Raumtemperatur, 4 - 5 Minuten.

**Reaktionstemperatur:**  
mindestens +5°C

**Auftrag:**  
Spachteln

**Trockenzeit:**  
Lufttrocknung bei + 20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Minuten

**Schleifbarkeit:**  
Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Als Füllspachtel  
Vorschliff - Trocken mit P80 - P120  
Nachschliff - Trocken mit P120 - P240

**Überarbeitung:**  
Der Faserspachtel kann mit folgenden Carsystem Produkten überarbeitet werden:  
- alle Multi-Spachtel, alle nicht Multi-Spachtel, Elastic green, weiß oder beige,  
Spray und Spray Plus

**Lagerung:**  
ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20°C im geschlossenen Originalgebilde



03/2021

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE