

Fine Line Tape Blue

Farblinienband

V03
03/2025

Beschreibung

- temperaturbeständiges Folien-Abdeckband / Zierlinienband für hochwertige und feinste Farblinien
- durch die besondere Geschmeidigkeit des Tapes lassen sich sowohl Kurven als auch lange, gerade Linien kleben

Einsatzgebiet

- hochwertiges Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen
- geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen

Vorteile

- hochflexibel
- erzeugt niedrige, saubere Farbkanten
- temperaturbeständig bis 155 °C
- wasserbeständig
- sehr gute Lösemittelbeständigkeit

Anwendungshinweis

- nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen lagern
- Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +30°C liegen

Produktangaben

Materialdaten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Träger: | Polyvinyl-Chlorid-Film |
| Standardrollenlänge: | 33 m |
| Breiten: | 3, 6, 9, 12, 19 mm |
| Gesamtdicke: | 0,13 mm |
| Farbe: | blau |
| Klebkraft auf Stahl: | 16,42 N/100 mm |
| Klebkraft auf Stahl (20 min. dwell): | 26,30 N/100 mm |
| Reißkraft: | 210 N/100 mm |
| Reißdehnung: | 100 % |
| Einsatztemperatur-Bereich: | 0°C → + 155°C |
| Lösemittelbeständigkeit: | sehr gut |
| Lagerstabilität: | 1 Jahr bei Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C liegen |

Produkt vor Frost schützen.

Verarbeitung

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15°C und +30°C. Die Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein. Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermeiden, da ansonsten die volle Klebkraft nicht erreicht wird. Um die höchste Klebkraft zu erreichen, ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebkraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei +23°C erreicht.

Fine Line Tape Blue

Farblinienband

V03

03/2025



Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE