

# MULTI BLUE RAPID CHANGER SF

2 K Polyester Multi Leichtspachtel, **styrolfrei**

## Beschreibung

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Styrolfrei
- Multihaftung
- Farbwechsel während des Aushärtungsvorgangs
- Farbton von blau zu grau (während der Aushärtungsphase)

## Einsatzgebiet

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren

## Vorteile

- Styrolfrei
- Sehr leichtes und porenfreies Aufziehen aufgrund der sehr cremigen Konsistenz
- Verkürzte Trockenzeiten
- Sichtkontrolle während der Aushärtungsphase aufgrund der Farbveränderung

## Produktdaten

Lieferviskosität: Cremige Paste  
 Farbton: Blau  
 Dichte: 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
 VOC-Gehalt: 2004/42/II B(a)(200) < 250 g/l

## Haftungsinformation

| Stahl | Aluminium | Verzinktes Blech | GFK | Kunststoff | 2 K -<br>Polyesterspachtel | Holz |
|-------|-----------|------------------|-----|------------|----------------------------|------|
| ✓     | ✓         | ✓                | ✓   | X          | ✓                          | ✓    |

## Verarbeitung

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf fast allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

### Dosierung:

Zugabe von 2-3 % Gew-% BPO-Härterpaste.  
 Eine Überdosierung des Härters ist zu vermeiden. Es kann ansonsten zum Durchbluten und zu Farbveränderungen im Decklacksystem kommen.

### Topfzeit:

4 Minuten bei +20 °C Raum- und Objekttemperatur

### Reaktionstemperatur:

Mindestens + 10°C

### Trockenzeit:

12 Minuten bei +18 - 20°C Raum- und Objekttemperatur

# MULTI BLUE RAPID CHANGER SF

2 K Polyester Multi Leichtspachtel, **styrolfrei**

V01  
09/2025

## Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebenen Trockenzeiten

Vorschleif: Trocken mit P150 – P180

Nachschleif: Trocken mit P240 – P320



Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Empfohlener Lager- und Transporttemperaturbereich: +5 bis +35 °C. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Akklimatisieren Sie das Produkt vor Verarbeitung auf Raumtemperatur. **Lagerstabilität:** ca. 9 Monate bei Raumtemperatur 18 – 20°C.



## Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE