

:: Multi Silver Light

Polyester-Multifunktionsspachtel

CHARAKTERISTIK

Multi Silver Light ist ein universell haftender Füll- und Ziehspachtel

- Übertreffende Ziehfähigkeit
- Schichtstärken beliebig
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
- Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Superleichte Schleifbarkeit

EINSATZGEBIET

Zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW- und Schienenfahrzeugbereich.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

- **Lieferviskosität bei 20°C:** pastös
- **VOC - Gehalt:** 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l
- **Farbton:** silber

VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen, wie z.B. Hölzer, Metalle (auch verzinkte) und Polyesterlamine (nicht bei thermoplastischen Acrylsystemen), erreicht.

DOSIERUNG:

Zugabe von 2-3 Gew% Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:

Bei +20°C Raumtemperatur, 4-5 Minuten.

REAKTIONSTEMPERATUR:

mindestens +5°C.

AUFTRAG:

Spachteln

TROCKENZEIT:

Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Min.

SCHLEIFBARKEIT:

Im Anschluss an die vorgegebene Trocknungszeit.

Als Füllspachtel

Vorschliff - Trocken mit P80 - P120

Nachschliff - Trocken mit P120 - P 240

Als Feinspachtel

Vorschliff - Trocken mit P120 - P180

Nachschliff - Trocken mit P180 - P240

ÜBERARBEITUNG:

Der Multispachtel kann mit folgenden CS-Produkten überarbeitet werden

- Elastic weiss oder Elastic beige und Spray

LAGERUNG:

Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde



03/2021

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE