

S.21 Spotblender

Beispritzlack Spray

::: BESCHREIBUNG

- Beispritzlack Spray

::: EINSATZGEBIET

- Für homogene Übergänge im Beilackierbereich von 1K und 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken

::: VORTEILE

- Sehr gutes Anlösevermögen
- Keine Pistolenapplikation notwendig


::: PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

Festkörperanteil:	2,6%
V.O.C.:	2004/42/IIB(e)(840) < 840 g/l
Lagerstabilität:	60 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20°C

::: VERARBEITUNG

Wir empfehlen die zu behandelnde Fläche vorher zu polieren und anschließend gründlich mit Silikonentferner und Alkoholreiniger zu reinigen.

VORBEREITUNG		
	Aufschütteln	Vom hörbaren Anschlag der Kugel mindestens 3 Minuten schütteln
ANWENDUNG		
	Verarbeitung	Mehrere dünne Schichten
	Ablüftzeit	2 - 5 Minuten
	Verarbeitungsbedingungen	Temperatur 18 - 25°C relative Luftfeuchtigkeit 40 - 50%
WEITERVERARBEITUNG		
	Ventil freisprühen	Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen

:: LAGER- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.

Empfohlener Lager- und Transporttemperaturbereich: +18 bis +25°C. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.

Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5°C liegen. Das Produkt auf Raumtemperatur natürlich akklimatisieren.

2004/42/IB (e)(840) <840: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IB.e) in gebrauchsfertiger Form beträgt max. 840 g/l.

:: HINWEIS

Lassen Sie das Produkt die empfohlene Anwendungstemperatur auf natürliche Weise erreichen (vermeiden Sie schnelles Aufheizen/Abkühlen). Es wird nicht empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur unter 18°C aufzutragen. Niedrige Anwendungstemperaturen verändern die Eigenschaften der Beschichtung und können den visuellen Effekt beeinträchtigen. Vor der Anwendung sollten die Produkttemperatur, die Spritzkabinen-Temperatur und die Objekttemperatur auf etwa 20°C eingestellt werden.

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE