

:: Bumper Paint

Strukturlack für Kunststoffe

CHARAKTERISTIK

Ein flexibler Acryl Strukturlack für das Lackieren von strukturierten Stoßstangen an Fahrzeugen, oder zum strukturierten Lackieren von anderen Kunststoffteilen. Es ergibt eine seidenmatte Oberflächenstruktur.

EINSATZGEBIET

Strukturlack zum Wiederherstellen von Originalstrukturen an Stoßstangen, oder zur Neubildung von Strukturen auf Kunststoffteilen. Kann ohne eine Primerschicht direkt auf den Kunststoff appliziert werden und somit auch als Verankerungsgrundierung auf Kunststoffteilen benutzt werden.

Durch die Veränderung der Applikationsbedingungen kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen erreicht werden. Ist mit 2K Acryldecklacken, Ein – oder Zweischichtlacksystemen überlackierbar.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

Produktart: Acryl

Farbton: schwarz, dunkelgrau

Gebindegröße: 1l

V.O.C: < 654 g/l

Düsengröße: 1,8mm

Spritzdruck: 2 – 3 bar

Spritzfertig: Grobe Struktur

Feine Struktur: Zugabe von 15% CS – Verdünnung 141.479

Glatte Struktur: Zugabe von 40% CS – Verdünnung 141.479

Abluftzeit bei 20°C / 5 Minuten

Spez. Gewicht: ca. 1,22 g / cm³



05/2020

Trockenschichtdicke: 50 – 100 μm
Theoretische Ergiebigkeit: 4 – 5 m^2/l (75 μm)
Überlackierbar nach 4 Std. / 20°C
Glanzgrad bei 60° - 60° ist matt
Lagerstabilität: 1 Jahr (Stammlack)

2004/42/CE IIB (E) (840) 654 g/l: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: CE IIB.E) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 654 g/l.

VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund sollte sauber, trocken und öl – und fettfrei sein.

HINWEISE

An einem geschützten, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30°C wird empfohlen. Mindesthaltbarkeit des Gebindes sind 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahren wird empfohlen, Rücksprache mit unserer Technikabteilung zu halten.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er



05/2020

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermitteln hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE